

Abnahmeprotokoll Musterfläche

Datum: _____ Nr.: _____

Objekt:	
Bauherr:	
Ort:	
Auftragnehmer:	
Protokollführer: (Mitarbeiter Jansen)	

☐ Trapezblech ☐ Wellblech ☐ Sandwichplatten ☐ Türen ☐ Sonstige

Welche Altbeschichtung ist vorhanden ? (Test mit Nitroverdünnung und Lappen und Jansen SR-Plus))

.....
Sind evtl. unterschiedliche Altbeschichtungen vorhanden ? (Auflisten)

.....
.....

Zustand

Beschädigung der Metallhaut? Welche?	
Oberfläche der Altbeschichtung (bemoost, rissig, abgeplatzt, kreidend usw.):	
Reinigungsversuche durchführen: Womit und wie erfolgreich ?	
Oberflächenvorbereitung: Abwaschen, schleifen, strahlen ? Womit ?	
Neigung der Flächen bei Dachbeschichtung ca.?	
Wann soll das Objekt bearbeitet werden?	
Ca. qm:	

Musterfeld: Wetterbeanspruchung voll

Datum/ Uhrzeit	
Lufttemperatur (°C)	
Baustellenoberfläche Temperatur (°C)	
Relative Luftfeuchtigkeit (°C)	
Wetter	☐ sonnig ☐ heiter ☐ bewölkt ☐ regnerisch
Die Musterflächen müssen vorher mit dem Jansen Reiniger gereinigt werden. Die Angaben auf dem Technischen Merkblatt unbedingt beachten. Ein definierter Teil der Musterfläche sollte angeschliffen (Schleifpad) werden, um zu schauen, ob dies das Ergebnis verbessert.	
Fotos vom kompletten Objekt sowie dem Probefeld werden vom Protokollführer (Jansen Mitarbeiter erstellt)	

Schichtdickenmessung an der Probefläche (abzüglich des Altanstriches)

Gitterschnittprobe nach frühestens 72 Stunden.

Feststellung bei der Abnahme Probefeld Wetterbeanspruchung voll


☐ Ohne Mangel ☐ Mit Mangel
--

Definition Gitterschnitt:

Bis 60 µ Trockenfilmdicke werden 6 Gitterschnittlinien im Abstand von 1 mm gezogen (mit Cuttermesser).

60 µ bis 120 µ Trockenfilmdicke werden 6 Gitterschnittlinien im Abstand von 2 mm gezogen.

Über 120 µ Trockenfilmdicke werden 6 Gitterschnittlinien im Abstand von 3 mm gezogen.



Gitterschnittbewertung:

Gt 0 sehr gut bis Gt 5 sehr schlecht

Testband für den Klebebandabriss auf dem Gitterschnitt:

Transparentes Kartonagenklebeband 50 mm breit

Musterfeld Wetterbeanspruchung gering

Datum/ Uhrzeit	
Lufttemperatur (°C)	
Baustellenoberfläche Temperatur (°C)	
Relative Luftfeuchtigkeit (°C)	
Wetter	☐ sonnig ☐ heiter ☐ bewölkt ☐ regnerisch
Die Musterflächen müssen vorher mit dem Jansen Reiniger gereinigt werden. Die Angaben auf dem Technischen Merkblatt unbedingt beachten. Ein definierter Teil der Musterfläche sollte angeschliffen (Schleifpad) werden, um zu schauen, ob dies das Ergebnis verbessert.	
Fotos vom kompletten Objekt sowie dem Probefeld werden vom Protokollführer (Jansen Mitarbeiter erstellt)	

Schichtdickenmessung an der Probefläche (abzüglich des Altanstriches)
Gitterschnittprobe nach frühestens 48 Stunden.

Feststellung bei der Abnahme Probefeld Wetterbeanspruchung gering

☐ Ohne Mangel ☐ Mit Mangel
--

Datum/Unterschrift Auftragnehmer: _____

Datum/Unterschrift Jansen Mitarbeiter: _____

Die Unterzeichneten haben vom vorliegenden Protokoll Kenntnis genommen und sind damit einverstanden. Nach Freigabe der Probeflächen und daraus resultierender Gesamtbeschichtung nehmen wir keine Beanstandung an.