

# 2K-PE-Füllspachtel SR

-Enduit de rebouchage bi-composant PE **réduit en styrène-**

**Extérieur et intérieur**

**Excellent pour remodeler des cassures importantes.**

---

## Description générale

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de matériau :         | Enduit de rebouchage bi-composant à base de polyester, réduit en styrène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Domaine d'utilisation :    | Réparation automobile, menuiserie, industrie de l'ameublement, travaux de peinture. En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Comparer à ce sujet avec la fiche technique 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.                                                                            |
| Caractéristiques produit : | Enduit de rebouchage bi-composant réduit en styrène pour combler les creux et irrégularités de grandes dimensions. Le produit peut être appliqué en couches épaisses sur des surfaces verticales. Parfait pour les travaux de plomberie, la carrosserie et la fabrication de moules. Adapté également au collage du marbre et de pierres reconstituées, ainsi qu'aux réparations des bois (intérieurs) et des panneaux d'agglomérés (intérieurs). |
| Teinte :                   | Produit de base : Gris ; durcisseur : Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditionnements :         | 250 g - avec durcisseur 8 g<br>1 kg - avec durcisseur 25 g<br>2 kg - avec durcisseur 50 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

---

## Données techniques

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base du liant :                | Résines de polyester non saturées                                                                     |
| Densité :                      | Env. 1,73 g/cm <sup>3</sup>                                                                           |
| Température de mise en œuvre : | Support et air ambiant supérieurs à + 10 °C                                                           |
| Séchage :                      | (23 °C, 60 % d'humidité de l'air relative)<br>Application de la couche suivante après 20 – 25 minutes |

## Description de la mise en œuvre

|                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Préparation du support: | Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire).<br><u>Supports adaptés</u> : Tôles d'acier, fonte de fer, marbre, bois et pierre |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

reconstituée.

L'enduit de rebouchage bi-composant PE réduit en styrène n'est pas adapté aux tôles galvanisées à froid ou à chaud.

Les supports sensibles aux diluants pour peintures cellulosiques ne sont pas adaptés (par ex. les revêtements acryliques).

Les apprêts réactifs (apprêt de lavage), à base de résines ou à combinaison de diluant pour peinture cellulosique ne sont pas adaptés comme support pour l'enduit de rebouchage bi-composant PE réduit en styrène, puisque le produit n'adhérera probablement pas correctement au support. Les bois tropicaux tels que le tek ou le palissandre contiennent des substances qui ralentissent considérablement ou empêchent entièrement le durcissement du polyester. Ne pas appliquer sur des supports très alcalins comme du béton, des pavés en ciment ou du crépi (risque de saponification).

La préparation du support et les travaux de peinture doivent être réalisés selon les actuelles règles de l'art et de la technique. Veuillez également vous référer aux actuelles fiches BFS ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 des travaux de peinture.

Mise en œuvre :

Mélanger intensément le volume d'enduit souhaité avec env. 2 % de durcisseur, puis appliquer le produit dans un délai de 4 - 5 minutes. Après un délai supplémentaire de 20 - 25 minutes, l'enduit de rebouchage bi-composant PE réduit en styrène peut être poncé à sec ou à l'eau.

Le surdosage du durcisseur n'accélère pas la réaction de polymérisation, mais il peut conduire dans certains cas défavorables à des décolorations de la peinture appliquée par la suite.

**Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.**

Nettoyage des outils :

Avec le dilution universelles.

Stockage :

Au sec, au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages entamés.

Valeur COV :

Seuil UE pour ce produit (cat. B/b) :

250 g/l COV (2007).

Ce produit contient au maximum 60 g/l de COV.

**Marquage :**

Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

