

Additiv A

Spritzadditiv Airless

Additif A

Additif pour application au pistolet Airless
pour Protection métal Aqua 3 en 1 sans fer micacé

Description générale

Type de matériau :	Additif spécial réglé prêt à l'emploi
Domaine d'application :	L'Additif A Jansen peut être mélangé à la Protection métal Aqua 3 en 1 <u>sans fer micacé</u> afin d'atteindre une stabilité supérieure sur les surfaces verticales dans le cadre d'une application au pistolet. Pour ajuster la teinte avec du fer micacé, veuillez utiliser notre Additif SRS (suivre les consignes de la fiche technique).
Caractéristiques du produit :	Préparez la Protection métal Aqua 3 en 1 <u>sans fer micacé</u> pour une application au pistolet Airless. Ce procédé permet d'éviter une pulvérisation excessive, d'atteindre un niveau d'efficacité de transfert plus élevé et d'appliquer des couches plus épaisses en une seule étape. L'ajout d'Additif A permet d'appliquer une couche allant jusqu'à 350 ml/m ² (350 µ) sans marques de passage.
Conditionnements :	125 ml

Données techniques

Densité :	Env. 1 040 g / cm ³
Solvant :	Ne doit pas être dilué
Température de mise en	Voir température de mise en œuvre de la peinture
Séchage :	Plus les couches sont épaisses, plus le temps de séchage sera long.
Rendement :	125 ml d'Additif A suffisent pour 2,5 l de Protection métal Aqua 3 en 1

Description de la mise en œuvre

Application :

Le contenu d'un pot de 125 ml d'Additif A suffit pour préparer 2,5 l de Protection métal Aqua 3 en 1 à une application au pistolet. Bien mélanger l'ensemble. Intégrer les parois du pistolet à la procédure de mélange. Mélanger jusqu'à obtenir un ensemble homogène. Mélanger pendant 3 à 5 minutes. L'augmentation de la thixotropie de la peinture est immédiatement visible. Après la procédure de mélange, la peinture est prête à être appliquée au pistolet Airless et peut être utilisée immédiatement.

Les résidus de matière peuvent être conservés sans problème.
La matière épaissie ne peut plus être diluée.

Effectuer un test de pulvérisation avant utilisation.

Nature	Ajout d'additif	Pression du produit (quantité)	Pression d'air (quantité)	Buse	Type de pistolet
Airless	5 %				



Nature	Ajout d'additif	Pression du produit (quantité)	Pression d'air (quantité)	Buse
Airless	5%	180 bar	///	410

Stockage :

Dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner.

Marquage

Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures » dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire :
DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 / Télécopie +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Vienne
Tél +43 1 6620956 / Télécopie +43 1 6620956-12