

Additiv R

- Additif pour un plus grand effet antidérapant -

Description générale

Type de matériau :	Produit antidérapant
Domaine d'utilisation :	L'additif R peut être utilisé avec différents produits pour sols de Jansen, afin d'obtenir une classe antidérapante selon DIN 51130. ▪ Vitricateur de sols Aqua 2K Jansen (R11) ▪ Peinture de marquage 2K (R11) ▪ Sprint-Line (R11) ▪ ISO-TPL (R11)
Caractéristiques du produit :	Pour augmenter les caractéristiques antidérapantes. L'additif R n'est toujours mélangé qu'à la couche de finition. Afin que le produit antidérapant puisse développer toute son efficacité, une attention particulière doit être accordée à la quantité d'application de la couche de finition.
Conditionnement :	500 g

Données techniques

Densité :	Env. 2,5 g/cm ³
Viscosité :	Poudre
Volume à ajouter :	10 % (voir : consignes importantes en page 2, ou fiches techniques des produits correspondants)

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	Veillez noter à cet effet les fiches techniques des différents produits. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Structure du revêtement :	Pour l'apprêt : appliquer le même produit que pour la couche de finition, mais sans additif R, conformément à la fiche technique. Ajouter 10 % d'additif R à la couche de finition et bien mélanger. Mélanger régulièrement, ainsi qu'en cas d'interruptions de travail prolongées.

Remarque importante : Les volumes à appliquer pour la couche de finition avec l'additif R doivent être respectés.

Types d'application : Appliquer à la brosse, au rouleau.

Stockage : Stocker au sec.

Valeur COV : Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG • Produits spéciaux pour peintres en bâtiment • Hochstadenstraße 22 • D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 • Fax +49 2641 3897-28**