

Ahrweitex Schnellspachtel

Enduit rapide Ahrweitex

Extérieur et intérieur

Application universelle sur le bois et le métal

Description générale

Type de matériau :	Enduit synthétique de retouches à séchage rapide
Domaine d'utilisation :	Pour le talochage de petites traces et fissures, le bouchage des pores du bois (intérieur) neuf et la réparation de rayures sur du métal portant un apprêt de bonne qualité. Pour les traces particulièrement profondes, utiliser l'enduit fin bi-composants PE de Jansen.
Caractéristiques produit :	Enduit de ragréage et de réparation contenant des solvants et à séchage rapide. L'enduit à séchage rapide Ahrweitex peut être appliqué en plusieurs couches successives à intervalles courts. Après le séchage, il est facile à poncer. L'enduit à séchage rapide Ahrweitex se distingue par sa teinte blanche. Epaisseur maximale de couche humide 800 µ.
Teinte :	Blanc
Conditionnements :	Tube de 125 g et 250 g, boîte de 1 kg

Données techniques

Base de liant :	Combinaison de matières synthétiques
Base de pigments :	Dioxyde de titane et charges
Densité :	Env. 2,310 g/cm
Température de mise en œuvre :	Support et air ambiant supérieurs à + 5 °C.
Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Application consécutive de peintures aqueuses et à base de résines synthétiques après 3 - 4 heures (en fonction de l'épaisseur de la couche). Dans le cas de peintures cellulosiques, composites et en aérosol, il convient d'attendre le durcissement complet de l'enduit (env. 12 heures, en fonction de l'épaisseur de la couche).
GISCODE:	BSL30

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Nettoyer les <u>éléments en fer neufs</u> avant l'application de l'enduit et les doter d'un apprêt anticorrosion Jansen. L'apprêt doit avoir entièrement durci avant l'application de l'enduit. L'enduit à prise rapide Ahrweitex peut être appliqué directement sur le bois brut. Dans le cas de peintures anciennes de bonne qualité, un ponçage est suffisant avant l'application de l'enduit. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Mise en œuvre :	Dans les zones plus profondes, appliquer 2 - 3 couches. En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Voir à ce sujet la fiche technique 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.
Types d'application :	Avec un couteau à enduire quelconque
Nettoyage des outils :	Avec un diluant pour vernis celluloseux
Stockage :	Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
Valeur COV :	Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage :	Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de
-------------------	---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

