

# Aqua PUR Parkett- und Holzsiegel

- Vernis vitrifiant Aqua PUR pour parquets et bois -

## Intérieur

### Vernis incolore transparent aqueux

---

#### Description générale

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de matériau :            | Vernis acrylique polyuréthane monocomposant incolore, diluable à l'eau, brillant, satiné brillant et plat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Domaine d'utilisation :       | Pour les traitements ou de rénovation des planchers en parquet ou en bois dans les locaux intérieurs exposés à des sollicitations normales, pour les éléments en bois dans les espaces intérieurs, par ex. les plafonds en bois et lambrissages, les portes, étagères ou meubles.                                                                                                                                                                                       |
| Caractéristiques du produit : | <p>Inodore, très résistant à la friction et à l'usure, bonne résistance à l'eau et au nettoyage. Le vernis vitrifiant Aqua PUR pour parquets et bois est utilisable dans les espaces habitables. Revêtement résistant aux simulations de salive et de transpiration selon DIN 53 160, Partie 1 et 2. Monocomposant.</p> <p>Pour la rénovation par peinture des parquets et des planchers en bois, utilisez notre produit ISO-TPL vernis pour escaliers et parquets.</p> |
| Coloris :                     | Incolore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conditionnements :            | 375 ml, 750 ml, 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

---

#### Données techniques

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de liant :                | Dispersion de polyuréthane acrylate                                                                                                                                 |
| Densité :                      | Env. 1,030 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                        |
| Degré de brillance :           | Brillant, satiné brillant et plat                                                                                                                                   |
| Viscosité :                    | Légèrement thixotrope                                                                                                                                               |
| Diluant :                      | Eau                                                                                                                                                                 |
| Température de mise en œuvre : | Supports et air ambiant à +5 °C. A des températures inférieures à + 5 °C et/ou une humidité ambiante excessive, la formation du film peut être empêchée ou freinée. |

Séchage : (23 °C, 60 % h.r.)  
Hors poussières : après 30 minutes  
Application de la couche suivante après 2 - 4 heures  
Séchage intégral après 12 heures  
Résistance intégrale : après 3 jours  
Premier nettoyage à l'eau et mise en place des tapis après 5 jours.

Rendement : Env. 10 m<sup>2</sup>/l par couche

GISCODE : BSW30

---

### **Description de la mise en œuvre**

Préparation du support : Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire).  
Lessiver les bois tropicaux ou fortement résineux d'abord avec du diluant pour vernis cellulosiques. (Les substances contenues dans le bois pourraient sinon provoquer des taches dans le vernis incolore).  
Les panneaux d'agglomérés ou en fibres dures peuvent présenter une fine couche de protection en cire. Ces panneaux doivent être poncés soigneusement pour assurer l'adhérence sur le support.  
Peintures de rénovation : Si le bois ou les matériaux à base de bois à l'intérieur sont déjà peints, il convient de les poncer soigneusement, puis de les nettoyer. Eliminer les parties décollées. Dans de nombreux cas, le nettoyage avec une lessive de mordantage suivie d'un lavage est recommandé. Dans tous les cas, le support doit être entièrement mat. Cela permet d'obtenir une adhérence optimale. Appliquer le vernis vitrifiant Aqua PUR pour parquets et bois sans tarder afin d'éviter les raccords. Les anciens vernis DD ou vernis polyester doivent être éliminés intégralement, puisqu'ils empêchent toute adhésion.

La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent être conformes à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez également tenir compte des fiches techniques BFS les plus récentes ainsi que de la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de laquage.

Marche à suivre : Le vernis vitrifiant Aqua PUR pour parquets et bois est réglé prêt à l'emploi. Diluer pour l'utilisation comme apprêt, l'application au pistolet ou au rouleau. Ne pas utiliser de solvants organiques ! Appliquer 2 - 3 couches, en fonction du support. Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.

**Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Types d'application :  | Application à la brosse : Utiliser un pinceau à poils synthétiques pour l'application.<br>Application au rouleau : Utiliser un rouleau à poils courts.<br>Appliquer sans tarder. Eviter les raccords. Ne pas appliquer en couche trop fine. Rediluer avec 5 % d'eau pour l'application au pistolet et au rouleau. Ne pas utiliser de solvants organiques.<br>Application à l'air comprimé : Pression : 3 - 4 bar ; buse : 1,2 – 1,4 ; ajout d'eau : max. 5 % |
| Nettoyage des outils : | Si possible immédiatement avec de l'eau. Ne pas laisser sécher la peinture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stockage :             | au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valeur COV :           | Seuil UE pour ce produit (cat. A/e) :<br>130 g/l COV (2010).<br>Ce produit contient max. 100 g/l de COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marquage :             | Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur <a href="http://www.jansen.de">www.jansen.de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

---

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895