

Feinspachtel Rapid

Enduit de réparation aqueux à rapide enduit à dispersion, sans solvant

Description générale

Type de matériau :	Enduit de rebouchage à dispersion
Domaine d'utilisation :	Application d'enduit sur des bois apprêtés (à l'intérieur), l'enduit, le béton et le fer apprêté (à l'extérieur et à l'intérieur). En tant qu'enduit de rebouchage et antitaches pour les petites surfaces. (Pour les grandes surfaces, nous recommandons l'enduit Jansen Ahrweilit).
Caractéristiques produit :	Enduit de ragréage et de réparation à base d'eau, à séchage très rapide, bonne capacité de bouchage, inhibiteur de corrosion, peu polluant, sans fissures jusqu'à une épaisseur de couche humide d'env. 1000 µ. Rendement élevé. L'enduit de lissage Rapid peut être appliqué en plusieurs couches consécutives et est facile à poncer.
Teinte :	Blanc
Conditionnements :	Tubes de 400 g et 1,3 kg/net Cartouches de 600 g

Données techniques

Base de liant :	Dispersion d'acrylate
Base de pigments :	Dioxyde de titane
Densité :	Env. 1,910 g/cm ³
Domaine d'application :	Extérieur et intérieur. A l'extérieur, l'enduit de lissage Rapid doit être doté d'un revêtement dès qu'il est sec. En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Comparer à ce sujet avec la fiche technique 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.
Consistance:	Pâteuse
Température de mise en œuvre :	Support et air ambiant supérieurs à + 5 °C

Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) 1 - 2 heures, en fonction de l'épaisseur de la couche. Les valeurs peuvent varier fortement si l'humidité ambiante est plus élevée ou la température plus basse.
Application de la couche suivante :	Avec des peintures à base d'acrylique et de résines synthétiques, mais aussi des peintures à dispersion.
GISCODE:	BSW20

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer un apprêt préalable sur les supports poreux et absorbants. Appliquer sur les <u>bois bruts</u> à l'intérieur l'apprêt Aqua Ultra-Primer Jansen ou la peinture d'apprêt rapid, en fonction de la capacité d'absorption du support. Appliquer systématiquement un apprêt sur les panneaux en fibres dures. Sur <u>le fer</u>, appliquer d'abord un apprêt à la poussière de zinc Jansen ou un apprêt antirouille Rost-Stopp Jansen. Appliquer systématiquement un apprêt approprié sur les <u>surfaces enduites anciennes</u>. Les <u>enduits neufs</u> sont encore très humides et l'enduit de lissage Rapid ne doit y être appliqué qu'après le séchage complet. Poncer les <u>peintures anciennes</u> intactes, éliminer les peintures anciennes endommagées. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Mise en œuvre :	L'enduit de lissage Rapid peut être appliqué en plusieurs couches humides successives.
Types d'application :	Avec un couteau à enduire non rouillé quelconque
Nettoyage des outils :	Immédiatement après utilisation avec de l'eau.
Stockage :	Impérativement au sec, au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
Valeur COV :	Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG • Produits spéciaux pour peintres en bâtiment • Hochstadenstraße 22 • D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 • Fax +49 2641 3897-28**