

Lärchenholzöl

- Huile de bois de mélèze -

Extérieur

Solvantée, fortement déperlante, pénètre profondément

Description générale

Type de matériau :	Entretien du bois
Domaine d'utilisation :	L'huile de bois de mélèze Jansen peut être appliquée sur les supports secs et porteurs. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18 %. Idéal pour les bois résineux et autoclavés à l'extérieur, par ex. les sols, terrasses, cloisons de séparation et meubles de jardin.
Caractéristiques du produit :	Mate, faiblement thixotrope, transparente, huile pour bois solvantée. Préviend la décoloration et la formation de fissures dans le bois. Fortement déperlante, bon étalement, mise en œuvre agréable.
Coloris :	Incolore
Conditionnements :	750 ml, 2,5 l, 5 l

Données techniques

Base de liant :	A base de résines d'alkydes modifiées par des huiles
Densité :	Env. 0,88 g/cm ³
Degré de brillance :	Mat
Domaine d'application :	Extérieur
Viscosité :	Réglé prêt à l'emploi
Diluant :	Substitut de térébenthine
Séchage :	(23° C 60 % d'humidité de l'air relative) Application de la prochaine couche : après env. 24 heures Des températures basses et une humidité ambiante élevée ralentissent le séchage.
Rendement :	Env. 8 - 10 m ² / l par couche
Outils :	Brosse (large) à soies naturelles

Type d'application :	Application à la brosse
Préparation du support :	Le support doit être pris, solide, porteur, sec, propre et exempt d'agents séparateurs. Traiter les <u>bois neufs</u> avec un apprêt de protection de bois Woodprimer WV Jansen. Appliquer l'huile de bois de mélèze Jansen directement sur les <u>bois neufs autoclavés</u>. Bien nettoyer la surface des <u>peintures anciennes intactes</u>, les poncer légèrement le cas échéant. Poncer jusqu'au bois brut sain les <u>bois altérés par les intempéries et décolorés</u>. Eliminer entièrement les peintures non adhérentes, écaillées et friables. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent être conformes à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez-vous reporter à ce sujet aussi à la norme ÖNORM B 2230 actuelle. Avant la mise en œuvre, effectuez un essai d'application.
Marche à suivre :	L'huile de bois de mélèze Jansen est une huile d'entretien du bois qui pénètre profondément. Peintures neuves : Appliquer 2 couches d'huile de le bois de mélèze Jansen Peintures de rénovation : Appliquer 1 à 2 couches d'huile de le bois de mélèze Jansen
Nettoyage des outils :	Immédiatement après utilisation avec un substitut de térébenthine ou du nettoyeur nitrocellulosique Jansen.
Stockage :	Au sec et à l'abri du gel. Durée de conservation de min. 24 mois avant ouverture du conteneur. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner brièvement.
Valeur COV :	Ce produit n'est pas soumis à la législation relative aux COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12