

Street Tattoo Primer

Außen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Harzgemisch
Anwendungsbereich:	Ausschließlich zur Verwendung als Primer für Jansen Street Tattoos.
Produkteigenschaften:	Schafft eine optimale Haftung der Jansen Street Tattoos mit dem Untergrund.
Farbton:	farblos
Packungsgrößen:	Spray: 750 ml Dose: 5 kg

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	Spray: 0.879 - 0.881 Dose: 0,901 g/cm ³
Verbrauch:	Spray: 300 ml/m ² Dose: 300 g/m ²

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten:	Spray: Sprühen Dose: Auftrag mit einer Kurzflorrolle für lösemittelhaltige Produkte
----------------	--

Untergrundvorbereitung:

Die zu markierende Stelle muss absolut trocken, staubfrei und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs).
Bei starker Verschmutzung durch z. B. Moos, Algen usw. muss ein Hochdruckreiniger verwendet werden (Vorreinigung einen Tag vor der Applikation). Grund: Die Fläche braucht ausreichend Zeit zum Trocknen, sonst entstehen Haftungsprobleme.

Altmarkierungen, Kaugummirückstände- und sonstige Verbindungsschwierigkeiten sind mechanisch zu entfernen.

Nicht verarbeiten, wenn die Oberfläche des Bodens über 40 °C oder unter 5°C beträgt.

Vor dem Aufbrennen eines Jansen Street Tattoos ist die Verlegeanleitung unbedingt zu beachten!

Anwendung:**Spray:**

Dose gründlich schütteln bis sich die Mischkugel hörbar bewegt. – Darüber hinaus noch mindestens 1 - 2 Minuten schütteln.
Sprühabstand ca. 25 cm. Auf den vormarkierten Bereich gleichmäßig auftragen.

Dose:

Bei größeren (**ab ca. 5 m²**) Street Tattoos den flüssigen Primer aus der Dose verwenden.
Das Material ist streichfertig eingestellt.
Schichtdicke: max. 120 µ
Werkzeug: Lammfellrolle

Abluftzeit: mind. 15 Minuten bei 23°C

Ein Unterschreiten der Abluftzeit kann dazu führen, dass es zu Haftungsproblemen kommt.

Die Trockenzeit ist abhängig von der Nassfilmdicke, Temperatur, der Luftfeuchte sowie der Material- u. Decktemperatur. Die Freigabe zum Aufbrennen der Jansen Street Tattoos auf die mit Primer applizierte Fläche, erfolgt durch den Verarbeiter nach Überprüfung der vollkommenen Durchtrocknung.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

VOC-Wert:

Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 01. Juli 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

UST-IdNr.: DE147923895