

Ultra-RS Renovierspachtel

Ultra-RS Enduit de rénovation

Enduit à dispersion, prêt à l'emploi, pour l'intérieur

Description générale

Type de matériau :	Enduit de rebouchage à dispersion
Domaine d'utilisation :	Utilisable dans les espaces intérieurs. Jansen Ultra RS est un enduit extrêmement léger pour la réparation de trous, de fissures, de défauts et de détériorations. Utilisation facile, puisque le produit est réglé prêt à l'emploi. La viscosité pâteuse permet une application en couches épaisses et sans coulures. Adapté pour boucher et lisser les détériorations (trous de chevilles, éclats, etc.) sur les surfaces de plafonds et de murs en béton cellulaire, panneaux de placo-plâtre, bois, plâtre, enduit, maçonnerie et béton. En raison de son faible poids, Ultra RS est également idéal pour le modélisme. Ne pas utiliser sur des surfaces en métal ou matières plastiques.
Caractéristiques du produit :	Enduit de rénovation à teneur élevée en charges, facile à étaler. Ne rétrécit et ne fissure pas jusqu'à une épaisseur de couche de 1 cm. L'application d'une seconde couche dans les trous profonds est possible après env. 30 minutes. En raison de son faible poids spécifique, Ultra-RS est très économique.
Teinte :	Blanc
Conditionnements :	1 litre

Données techniques

Base de liant :	Dispersion d'acrylate
Base de pigments :	Dioxyde de titane
Densité :	Env. 0,34 g/cm ³
Consistance:	Pâteuse
Température de mise en œuvre :	entre + 5 C et + 35 C pour l'objet et l'air ambiant

Séchage :	(23 C, 60 % h.r.) Les couches d'une épaisseur de jusqu'à 1 cm peuvent être recouvertes de peinture après env. 60 minutes. Pour les couches d'une épaisseur supérieure, attendre env. 3 heures. Ultra-RS aura durci entièrement après avoir séché pendant la nuit. Les valeurs peuvent varier fortement si l'humidité ambiante est plus élevée ou la température plus basse.
Application de la couche suivante :	Peintures acryliques et à dispersions. Peut aussi être recouvert de papier peint.
Code du produit :	M – DF 01

Description de la mise en œuvre

Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer un apprêt préalable sur les supports poreux et absorbants. Nettoyer et dépoussiérer les <u>enduits au plâtre et panneaux de placo-plâtre</u>. Nettoyer et humidifier légèrement le <u>béton et le béton cellulaire</u>. Nettoyer et humidifier légèrement les <u>enduits en ciment et la maçonnerie</u>. Appliquer sur les <u>bois bruts</u> l'apprêt Aqua Ultra-Primer Jansen ou Primaire d'accrochage ISO pour peintres Jansen, en fonction de la capacité d'absorption du support. Appliquer systématiquement un apprêt sur les panneaux en fibres dures. Les <u>surfaces en crépi ancien</u> nécessitent dans tous les cas une base appropriée. Les <u>enduits frais</u> sont encore très humides et ne doivent être recouverts qu'après le séchage. Les <u>couches de peintures intactes</u> sont à poncer soigneusement, et les couches de peinture endommagées sont à retirer. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Mise en œuvre :	Tenir le couteau à mastic à un angle assez plat pour étaler l'enduit. Ainsi, le bourrelet qui se forme à l'endroit de pose de l'enduit est minime et disparaît entièrement lors du séchage.
Types d'application :	Avec un couteau à enduire non rouillé quelconque
Nettoyage des outils :	A l'eau, immédiatement après l'utilisation.

Stockage : Impérativement au sec, au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.

Valeur COV : Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 01 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 · Fax +49 2641 3897-28