

UNI Siegel

- Vernis pour meubles et escaliers -
Pour l'extérieur et l'intérieur

Description générale

Type de matériau :	Vernis PU incolore pour le bois
Domaine d'utilisation :	Vitrification du liège, des escaliers en bois, des meubles en bois. Pour une utilisation intérieure à grande échelle, nous recommandons le produit à faible odeur Jansen ISO-TPL vernis pour escaliers et parquet.
Caractéristiques du produit :	UNI Siegel se distingue par la dureté élevée du film, son corps et son exceptionnelle résistance à l'usure.
Conditionnements :	375 ml, 750 ml, 2,5 l

Données techniques

Base de liant :	Résine d'alkyde PU monocomposants
Densité :	Env. 0,910 g/cm ³
Degré de brillance :	Ultrabrillant, satiné brillant, mat
Domaine d'application :	Extérieur et intérieur
Viscosité :	Env. 125 sec. DIN 4 mm à 20 °C
Diluant :	Application à la brosse : Substitut de térébenthine Application au pistolet : Diluant de résine synthétique Volume maximal à ajouter : 5 %
Séchage :	(23 °C, 60 % h. r.) Hors poussières : Après env. 3 heures Application de la prochaine couche : Après 8 – 10 heures Remise en circulation : Après une nuit de séchage Résistance intégrale : Après 3 jours
Rendement :	Env. 15 m ² /l par couche
GISCODE :	BSL40

Description de la mise en œuvre

Types d'application :	Application à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Préparation du support :	Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Lessiver soigneusement les sols anciens usés. Eliminer entièrement la cire et la graisse, puis rincer à l'eau claire afin de ne pas retarder le séchage. En cas de doutes, tester le séchage intégral sur une surface d'essai. Eliminer intégralement avec du décapant les anciennes peintures fissurées et écaillées, puis poncer. Traiter ensuite comme le bois brut. Le cas échéant, appliquer sur le bois brut à l'extérieur un apprêt de protection des bois / Woodprimer Jansen (respecter les consignes figurant dans la fiche technique) et une lasure anti-UV. Sur les bois bruts à l'intérieur, appliquer 1 – 2 couches d'apprêt UNI Siegel dilué (5 % de substitut de térébenthine). Dans le cas de lasures incolores à l'extérieur, la lumière UV peut griser et faire éclater le bois. A l'extérieur, il convient donc d'utiliser le produit uniquement en combinaison avec une lasure d'imprégnation colorée. La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la science et de la technique. Veuillez vous reporter à cet effet aussi aux fiches techniques BFS actuelles ainsi qu'à la réglementation VOB, Section C, DIN 18363 Travaux de peintre et de peinture.
Application :	UNI Siegel est réglé prêt à l'emploi. Le cas échéant, l'ajout de diluant adapté doit être déterminé sur le support. En tant qu'apprêt, UNI Siegel est dilué à 5 %. En fonction de l'absorption du support et des sollicitations ultérieures, appliquer une ou deux couches non diluées. Eviter les épaisseurs de couches importantes ! Bien mélanger avant utilisation ! Si la couche de finition est réalisée avec plusieurs contenants, il convient de veiller à ce qu'ils proviennent tous du même lot.
Nettoyage des outils :	Avec les diluants indiqués ci-dessus.
Stockage :	Au frais, au sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage entamé et le retourner.
Valeur COV :	Seuil UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.

Marquage : Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques sont issues des derniers états des techniques. Une responsabilité pour la validité générale des différentes recommandations est cependant à exclure, étant donné que l'utilisation et les méthodes de mise en œuvre se situent en dehors de notre contrôle et que la nature des différents supports nécessite l'adaptation de la méthode de travail conformément aux spécificités techniques des règles de l'art. Les recommandations ne dispensent pas le client de devoir vérifier lui-même l'aptitude des produits du fournisseur à l'usage prévu sous sa propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 1 janvier 2018 » s'appliquent. La publication de la présente fiche technique entraîne la perte de validité de toutes les fiches techniques précédentes de ce produit.

N° de TVA intracommunautaire : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG • Produits spéciaux pour peintres en bâtiment • Hochstadenstraße 22 • D-53474 Ahrweiler
Tél. +49 2641 3897-0 • Fax +49 2641 3897-28**